



# everXyl<sup>®</sup> AQUA P.U.



**WATERGEDRAGEN POLYURETHAAN BLANKE LAK VOOR SCHRIJNWERKERIJEN. TRAPPEN, PARKET, DEUREN, MEUBELEN, KEUKENS, MDF...**

**1 COMPONENTE PRODUCT MET ZEER HOGE MACHANISCHE EN CHEMISCHE WEERSTAND, DAT HOUT TOT ZIJN VOLLE WAARDIGHEID LAAT BLOEIEN – NATUURLIJK ASPECT- BESCHIKBAAR ALS AFLAK NA INKLEUREN (RAL, NCS...) - VERSTERKTE UV BESCHERMING – REUKLOOS – SNELLE DROGING – ZONDER AANZETTEN.**

**WORDT MET ROL OF KWAST AANGEBRACHT, HVLP PISTOOL.**

## APPLICATIE:

Parket en houten trappen,  
Meubelen, werktafels, keukens...  
Binnendeuren, lambriseringen, balken, zolderingen,  
MDF panelen.

## EIGENSCHAPPEN

Uitstekende weerstand tegen schuren en krassen.  
Bijzonder bestand tegen chemische huishoudelijke producten, water en vetten.  
Geschikt voor alle houtsoorten.  
Aanbevolen voor het behandelen van parket en hout afwerkingen in gebruikte lokalen.  
Snelle droging, reukloos, niet toxisch.  
Zijdenachtig uitzicht, zacht bij het aanraken.  
Laat een goede kantenvulling van MDF panelen toe.  
Polyurethaan hars van de laatste generatie met uitzonderlijk hoge chemische en mechanische weerstand.

## EIGENSCHAPPEN

<b>Hars:</b>	Polyurethaan harsen.
<b>Pigmenten:</b>	Mineraal.
<b>Solvent:</b>	Water.
<b>Aspect:</b>	"Zijdeglans", "mat", "mat cire" (mat geboend - onzichtbaar)
<b>Kleuren:</b>	Kleurloos, den, lichte eik, eik, kastanje, teak, acajou, notelaar, rustiek eik, palissander, ebbenhout, groenen den, steen grijs, blauw grijs . + RAL, NCS,...
<b>Viscositeit:</b>	Vloeïend.
<b>Droge stofgehalte:</b>	In vol. 32 % +/- 3%
<b>Densiteit:</b>	1 gr/cm <sup>3</sup> .
<b>Flash point:</b>	Nihil.
<b>Rendement:</b>	7 tot 12 m <sup>2</sup> /liter.
<b>Droogtijden:</b>	bij 20° -65% R.V.
<b>Stofdroog:</b>	ongev. 20 minuten.
<b>Droog voor aanraking:</b>	1 uur.
<b>Schuurbaar:</b>	ong. 3 uren.
<b>Overschilderbaar:</b>	aanbevolen na 4 uren wachttijd.

## APPLICATIE:

Goed roeren voor gebruik. **everXyl<sup>®</sup> AQUA P.U.** is klaar voor gebruik, geen extra verdunning geëist. De ondergrond niet behandelen bij een temperatuur lager dan 12°C en een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 85%.

Applicatie met kwast (speciale voor watergedragen producten) of met kortharige rol (speciale voor watergedragen producten), aanbrengen in gelijke laagdiktes.

Wordt in 2 tot 3 lagen aangebracht (in functie van het hout en het gewenste resultaat). **everXyl<sup>®</sup> AQUA P.U.** mag met water verdund worden (max. 5 %) in de eerste laag. Nadien lichtjes aftoppen tussen de lagen. De tweede laag mag na een droogtijd van 3 tot 4 uren

Aangebracht worden in normale applicatieomstandigheden, maar men moet schuren indien men meer dan 24 uren wacht.

**RAADGEVING :** Voor schokgevoelige en hevige belaste oppervlakken (parket, trappen, deuren, werkbladen ...) en behandeld met een **gekleurd product**, is het aangeraden om met een kleurloze eindlaag te eindigen, dit om het verkregen aspect te bestendigen.

## VERWERKINGSVOORWAARDEN

### VOORBEWERKING

#### => PARKET EN TRAPPEN

Nieuw parket: effen aan de hand van een voor parketten ontworpen schuurmachine, dit in de richting van de vezels van het hout. Schuur in 3 fasen door steeds gebruik te maken van fijnere korrels.

- 1ste schuurgang: grof, om te effen waar nodig.

- 2de schuurgang: gemiddelde korrel (P120 tot P180) voor een regelmatig uitzicht.

- 3de schuurgang: fijne korrel (P240 tot P400) voor een mooi uitzicht. Polijsten met een boenborstel.

#### => MDF Panelen

Gebruik, voor een optimaal resultaat, hoge densiteitpanelen. Geen enkele grondlaag is nodig voor het aanbrengen van dit product, zelfs niet op de kanten.

Schuur achtereenvolgens met korrel P 320 en P400 tussen de lagen.

#### => VEZELPLATEN

Voldoende schuren (tot men een mat aspect bekommt) en ontvetten.

Behandel in 1 tot 2 lagen naar gelang het beoogd aspect en de ondergrond.

### APPLICATIEVOORWAARDEN

Het product voor gebruik goed roeren.

Omgevingstemperatuur moet hoger liggen dan 12°C.

### DROGINGSVOORWAARDEN

Houdt een minimale temperatuur hoger dan 12°C en zorg voor een voldoende ventilatie.

### GEBRUIK

De uiteindelijke hardheid wordt in goede omstandigheden na 5 tot 8 dagen droging bekomen. Een gekleurde vloer niet bedekken (tapijten enz.) gedurende de eerste 10 dagen die volgen op de applicatie.

Onderhoud: **everXyl® AQUA P.U.** wordt bij voorkeur gebruikt op ondergronden die met hetzelfde type product werd behandeld. (een componenten watergedragen producten). Aftoppen en ontstoffen alvorens men 1 tot 2 lagen aanbrengt. In twijfelgevallen, het hout kaal schuren en behandelen zoals nieuw hout.

**Het parket moet volledig zuiver zijn en ontstoff. De vochtigheidsgraad van de ondergrond mag niet hoger liggen dan 10%. Vermijd om afwasmiddelen of bleekmiddelen te gebruiken.**

### BIJKOMENDE INFORMATIE

VERPAKKINGEN

Potten van 1 / 2,5 / 5 en 20 liters.

STABILITEIT

12 maanden in de originele gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

#### **VORSTVRIJ BEWAREN.**

ONDERHOUD

Bezem, stofzuiger. Reinig met een vochtige uitgewrongen doek, Vermijd producten op basis van ammoniak.

REINIGING

Water, onmiddellijk na gebruik.

### VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

ETIQUETTES

NIHIL

GEVAAR

NIHIL

VOC

< 130 g/l (UE 2010)

### VOORZORGEN

Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking.

Voeding en andere materies slechts in contact brengen met het gereedschap nadat het gereinigd werd.

Na de arbeid de lichaamsdelen die in aanraking kwamen met het product goed wassen.

### BESCHERMING VAN HET MILIEU.

Gebruik, opslag en vernietiging in overeenstemming de lokale wetgeving. Het product niet in de waterleiding of de riolering lozen.

De verstrekte informatie in dit document is louter informatief. Het is de taak van de gebruiker om na te gaan of de verstrekte informatie van toepassing is op het gebruik.

De gebruiksaanwijzingen kunnen onze verantwoordelijkheid niet invoeren. Voor alle bijkomende informatie gelieve onze technische dienst te raadplegen.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande.