

# AGUAPLAST®

Flexibele houtgekleurde mastiek versterkt met glasvezel.

## Toepassing

- Binnen en buiten herstellingen van hout
- Opvullen en glad maken van houtporiën
- Herstellen van beschadigingen door houtworm
- Egaal glad maken en herstellen van gaten, kloven en barsten in het hout

## Eigenschappen

- Flexibel kan tot 20% beweging van het hout aan
- Versterkt met glasvezel, barst nauwelijks door temperatuurverschillen en werking van het hout
- Goed vulvermogen, weinig krimp
- Uitstekende hechting met hout
- Zonder oplosmiddelen
- Droogt snel
- Zeer gemakkelijk te schuren
- Vernissen en/of dekkend schilderen zijn beide mogelijk

## Product

<b>Kleuren:</b>	Neutraal Beuken Eiken Rustiek Eiken Kersen Mahonie Grenen Sapeli Teak Rood Meranti Noten Wengé
<b>Vorm:</b>	Gebruiksklare pasta
<b>Verdunning:</b>	Water
<b>Verpakking:</b>	Tube 125 ml, 1 kg
<b>Opslag:</b>	In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht
<b>Max. dikte per laag:</b>	5 mm
<b>Verwerkingstijd:</b>	Onbeperkt



**Bindmiddel:** Acrylcopolymeren

**Dichtheid:** 1,45 g/cm<sup>3</sup>

## Applicatie

Schudden voor gebruik.

De dop verwijderen en de top van de spuitmond afsnijden. In diepere gaten en/of scheuren, twee of meer lagen aanbrengen.

Voor poriën een schraaplaag aanbrengen.

Na droging schuren en behandelen met vernis, beits of lak.

## Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

**Droging** (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 1-4 uur

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

## Ondergrond

Houten ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn. Vooraf schuren

## Bijzondere aanwijzing

Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Na gebruik de lucht uit de tube knijpen en goed afsluiten.

## Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

## Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70481-001 Den	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-002 Neutraal	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-003 Noten	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x12
70481-004 Eik	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-005 Mahonie	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x12
70481-006 Kersen	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x12
70481-007 Beuk	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-008 Sapely	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-009 Teak	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-010 Wenge	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-016 Rustiek Eik	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x 12
70481-017 Rood Maranie	Tube 125 ml	12x125 ml	144 x12
70481-012 Den	Pot 1 kg	12x1 kg	54 (12x1)
70481-013 Noten	Pot 1 kg	12x1 kg	54 (12x1)
70481-014 Eik	Pot 1 kg	12x1 kg	54 (12x1)
70481-015 Neutaal	Pot 1 kg	12x1 kg	54 (12x1)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetsverf.nl](http://www.veiligmetsverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 17-2-2023.